

Lignite Special Coke – Fines (< 1,6 mm)

Analysenanhaltswerte ab Lieferwerk für den Einsatz in metallurgischen Anwendungen (nicht zu verwenden als Vertrags-Spezifikation)

Kurzanalyse (roh) (Jahresmittel)		
Wassergehalt	Gew.-%	0,5
Aschegehalt	Gew.-%	9,0
Flüchtige Bestandteile (CO, CO ₂)	Gew.-%	3,0
Fixer Kohlenstoff	Gew.-%	87,5
Heizwert (Hu)	MJ / kg	29,9
Typische Brandbreite (Monatsmittelwerte)	MJ / kg	29,7 - 30,1
In dieser Bandbreite liegen 90% der Monatsmittelwerte		
Stickstoff	Gew.-%	0,4
Schwefel	Gew.-%	0,5
Körnung 0 - 1,6 mm (Jahresmittel)		
> 1,60 mm	Gew.-%	2,0
1,00 - 1,60 mm	Gew.-%	43,0
0,50 - 1,00 mm	Gew.-%	30,0
0,09 - 0,50 mm	Gew.-%	19,0
< 0,09 mm	Gew.-%	6,0
Physikalische Kennziffern (roh)		
Schüttdichte	g / cm ³	0,59

Juli 2021



Rheinbraun Brennstoff GmbH
Ludwigstraße
50226 Frechen
Telefon: 02 21 / 480-0
Telefax: 02 21 / 480-1435

Geschäftsführung:
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Stauten

Sitz der Gesellschaft,
Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Köln – AG Köln HR B 30772
www.Prozesskohlenstoffe.de

Bankverbindung:
Commerzbank Köln
(BLZ 370 400 44)
Konto-Nr. 140 048 0
SWIFT: COBA DE FF 370
Ust.-Nr.: DE 811195926