

## Lignite Special Coke – Pulverized (< 0,4 mm)

### Analysenanhaltswerte ab Lieferwerk für den Einsatz in metallurgischen Anwendungen (nicht zu verwenden als Vertrags-Spezifikation)

<b>Kurzanalyse (roh)</b> (Jahresmittel)		
Wassergehalt	Gew.-%	0,5
Aschegehalt	Gew.-%	9,0
Flüchtige Bestandteile	Gew.-%	3,0
Fixer Kohlenstoff	Gew.-%	87,5
Heizwert (Hu)	MJ / kg	29,9
Typische Bandbreite (Monatsmittelwerte)	MJ / kg	29,7- 30,1
In dieser Bandbreite liegen 90% der Monatsmittelwerte		
Stickstoff	Gew.-%	0,4
Schwefel	Gew.-%	0,5
<b>Körnung 0,0- 0,4 mm</b> (Jahresmittel)		
> 0,315 mm	Gew.-%	5,0
0,200 - 0,315 mm	Gew.-%	8,0
0,125 - 0,200 mm	Gew.-%	12,0
0,090 - 0,125 mm	Gew.-%	15,0
0,063 - 0,090 mm	Gew.-%	10,0
< 0,063 mm	Gew.-%	50,0
<b>Physikalische Kennziffern (roh)</b>		
Schüttdichte	g / cm <sup>3</sup>	0,55

Juli 2021



Rheinbraun Brennstoff GmbH  
Ludwigstraße  
50226 Frechen  
Telefon: 02 21 / 480-0  
Telefax: 02 21 / 480-1435

Geschäftsführung:  
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Stauten

Sitz der Gesellschaft,  
Erfüllungsort und Gerichtsstand:  
Köln – AG Köln HR B 30772  
www.Prozesskohlenstoffe.de

Bankverbindung:  
Commerzbank Köln  
(BLZ 370 400 44)  
Konto-Nr. 140 048 0  
SWIFT: COBA DE FF 370  
Ust.-Nr.: DE 811195926