

Lignite Special Coke – Super (< 0,1 mm)

Analysenanhaltswerte ab Lieferwerk für den Einsatz in metallurgischen Anwendungen (nicht zu verwenden als Vertrags-Spezifikation)

Kurzanalyse (roh) (Jahresmittel)		
Wassergehalt	Gew.-%	0,5
Aschegehalt	Gew.-%	9,0
Flüchtige Bestandteile	Gew.-%	3,0
Fixer Kohlenstoff	Gew.-%	87,5
Heizwert (Hu)	MJ / kg	29,9
Typische Bandbreite (Monatsmittelwerte) In dieser Bandbreite liegen 90% der Monatsmittelwerte	MJ / kg	29,7- 30,1
Stickstoff	Gew.-%	0,4
Schwefel	Gew.-%	0,5
Körnung 0,0- 0,1 mm (Jahresmittel)		
< 63 µm	%	Min. 80,0
d ₅₀	µm	24,0
Physikalische Kennziffern (roh)		
Schüttdichte Hinweis: Aufgrund des Luftrückhaltevermögens ist die Schüttdichte zu Beginn (nach ca. 2 Minuten) mit ca. 0,44 g / cm ³ geringer	g / cm ³	0,55

Juli 2021



Rheinbraun Brennstoff GmbH
Ludwigstraße
50226 Frechen
Telefon: 02 21 / 480-0
Telefax: 02 21 / 480-1435

Geschäftsführung:
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Stauten

Sitz der Gesellschaft,
Erfüllungsort und Gerichtsstand:
Köln – AG Köln HR B 30772
www.Prozesskohlenstoffe.de

Bankverbindung:
Commerzbank Köln
(BLZ 370 400 44)
Konto-Nr. 140 048 0
SWIFT: COBA DE FF 370
Ust.-Nr.: DE 811195926